

PLOT A PRESSER

CERAMIQUE DISILICATE DE LITHIUM

Spécial céramique pressée

	HT	LT
PU TTC	11,90 € ttc	11,90 € ttc
TEINTES	A2-A3-B2	A2-A3



Ingots marking - scale x3



PROPRIETES BIOLOGIQUES

Densité du bloc	2.4 ~ 2.6 g/ cm ³
CTE (25 – 500°C)	8.5 – 11.0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Résistance à la flexion bi axiale après frittage	400+ - 60 Mpa
Dureté vickers	5800 +- 400 Mpa
solubilité chimique après frittage	< 100µg / cm ²
température de la presse	915 ~ 930°C

Conditionnement : 5 ou 10 Lingotins

